

Klebafix SB



Produktdatenblatt

Schnellreparaturmörtel auf Zementbasis geeignet zum Ausspachteln, Reparieren und Füllen von Löchern und Vertiefungen.

Untergrund:

Der Untergrund ist auf seine Verlegereife zu prüfen. Er muss trocken, sauber, rissfrei, zug- und druckfest sein. Trenn- und Sinterschichten sind zu entfernen. Es gelten die Anforderungen der SIA.

Grundierung:

Saugende Untergründe sind vorzustreichen.

Verarbeitung:

Klebafix SB mit möglichst wenig Wasser anrühren und sofort verarbeiten. Für 10 kg Klebafix SB ca. 2,5 l Wasser. Die Masse wird in wenigen Minuten steinhart. Zum Ausgiessen grösserer Löcher kann Klebafix SB mit 1 - 2 Teilen Quarzsand gemischt werden. Klebafix SB nicht mit Zement, Gips, Kalk oder ähnlichem mischen.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei, 6 Monate haltbar
Angebrochene Gebinde gut verschliessen und möglichst rasch verbrauchen.

Anwendungsbereiche:

- ▶ kleine Reparaturen
- ▶ füllen von Löchern und Vertiefungen
- ▶ Ausbessern kleiner Estrichflächen
- ▶ Nivellieren starker Höhendifferenzen bei Übergängen
- ▶ Verdübeln und verankern von Installationsteilen wie z.B. Schrauben, Dübel, Haken o.ä.
- ▶ Zur Verwendung als Vergussmörtel bei Durchbrüchen in Böden, Decken und Wänden

Eigenschaften:

- ▶ auf Zementbasis
- ▶ hohe Frühfestigkeit
- ▶ hoch belastbar
- ▶ schnell erhärtend
- ▶ frostbeständig
- ▶ für innen und aussen

Technische Daten:

Gebinde:	10 kg Kunststoffgebinde
Verarbeitungstemp.:	nicht unter + 5 °C
Verarbeitungszeit:	5 – 10 Min.*
Abbindezeit:	nach 10 Min. Restfeuchte unter 3 % CM
Lagerfähigkeit:	mind. 6 Monate
Feuergefahr:	Keine

* Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit